



ACRYLOTEX

Acabado acrílico de fuerte textura o textura fina, para superficies de asfalto y hormigón.

I. DATOS DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES.

SECCIÓN 10.0

DESCRIPCIÓN:

Acrylotex es un acabado único, 100% acrílico diseñado para superficies de asfalto bituminoso y para superficies de hormigón. *Acrylotex* representa un acabado fuerte en color, con dos grados de textura, contra resbalarse, muy bien aceptada para pistas deportivas, áreas de tráfico ligero, zonas peatonales, aparcamientos y pistas de patinaje.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- pistas polideportivas
- zonas peatonales
- plazas
- pistas de patinaje
- alrededores de estadios
- caminos en hoteles

COLORES ACRYLOTEX:

- nueve colores standard.

MODO DE APLICACIÓN:

Rastrillo con labio de goma de dureza 50-70. (Dependiendo de la porosidad del pavimento)

MEZCLADO:

30 GAL. de Acrylotex diluido con 10 GAL. de pigmento Plexicrome y 20 GAL. de agua limpia.

Nota: añadir 1-2 GAL. de cemento blanco para dureza adicional y secado rápido.

Mezclar el producto plenamente con hélice justo antes de su aplicación.

No permitir la segregación de la mezcla.

DURACIÓN DEL SECADO:

-De 30 minutos a una hora a 21° C con humedad relativa del 60%. (Cemento blco. acelera el proceso de secado)

-La superficie puede ser usada 48 horas después de la terminación.

-Para instalaciones bajo cubierta hay que facilitar calefacción y corriente de aire para ayudar al secado.

CANTIDAD DE APLICACIÓN: (basado en material no diluido)

-0,26 hasta 0,38 litros por metro cuadrado y capa, según textura y porosidad.

-aplicación mínima es de dos capas.

MARCAJE DE LINEAS:

-todas las líneas deben que ser marcadas con pintura del fabricante plexipave y de acuerdo con las especificaciones de las federaciones locales.

LIMITACIONES:

- No aplicar si la temperatura de la superficie es menos de 10° C o más de 60° C.
- No aplicar si puede llover pronto.
- No aplicar si la superficie tiene humedad.
- Usar producto mezclado dentro de una hora en caso de aportación de cemento blco.
- Acrylotex no elimina desperfectos estructurales en capas inferiores.
- Acrylotex no es un acabado impermeable.

Universal Sport Instalaciones, S.L. Tel.952.882.954
www.universal-sport-instalaciones.com
miguel@plexipave-spain.com